

የባህላዊ፣ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ የማዕድናት ቅርሶች ውቅርና ይዘት ትንተና

ዶ/ር ግርማ ወልደ ትንሣኤ¹

Abstract

The application of non-destructive scientific-analytical techniques for the type, quantity, quality, and composition of the minerals that make up metallic and metal-alloyed heritages of historical, cultural (traditional), religious (sacred/sacramental), souvenirs, decorative items, medals/badges among others is not a common practice in Ethiopia. The portable analytical X-Ray Fluorescence (XRF) spectrometers are particularly useful for immediate feedback about the compositional elements without affecting the heritages physical appearance. This study is based on a professional service delivered in one of the Ethiopian Orthodox Church (EOTC) museum using portable XRF to quickly determine the type, mineral content and quality of gold and silver-plated heritages. The traditional practice of gold and silver smiths using aquarage (a mixture of nitric acid and hydrochloric acid) requires removing sample particles from one particular spot of the heritage and summed up for the whole part to read of quality in Karats (Cartage). Customarily the gold content in karats is rounded using two significant digits of 10, 12, 14, 16, 18 and 20 and less accurate. As a result, the practice will put permanent physical damage of typically blemishes (visible and non-visible scar) with repeated inspections. On the other hand, the new practice demonstrated in the EOTC museum will emplace proper preservation and protection from various types of theft and replacement with replicas of synthetics and imitations products and provide certifications. Furthermore, it will allow setting a consistent standard on material selection and metal content for design and production of sacred processional items using Computer Aided Design (CAD) and Computer Aided Manufacturing (CAM) technologies of jewelry in accordance of the EOTC creed. The application could be expanded to other nationally important heritages in order to generate new systematic and complete data of major and trace elemental compositions in all Ethiopian museums for custody and research.

¹ ዶ/ር ግርማ ወልደ ትንሣኤ፣ በአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ የማዕድን ምህንድስና የትምህርት ክፍል መምህር፣ የኢሜይል አድራሻ wt_girma@yahoo.com

፩. መግቢያ

ይህ ጽሑፍ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን (ኢ.ኦ.ተ.ቤ) ቤተ መዘክሮች የሚገኙ የተለያዩ ቅርሶች ላይ የተወሰደ መረጃን መሠረት ቢያደርግም በተለየ ግን በንዋየ ቅድሳት ላይ ያተኩራል። ንዋየ ቅድሳት ከተመረጡ የእንጨት ዓይነቶች (ዕፀዋት ለምሳሌ ቀረር፣ ዋንዛ፣ ዝግባ) እና ብረት- ነክ ማዕድናት ለምሳሌ፡ ወርቅ፣ ብር፣ መዳብ፣ ብረት፣ ቆርቆር፣ ዚንክ፣ ኒኬል፣ እርሳስ፣ ፕላቲንየም እና ፓላዲየም (palladium) በተናጠል ወይም በጥምረት ተዘጋጅተውና ተባርከው በ ኢ.ኦ.ተ.ቤ ትውፊት መሠረት ለአምልኮ ሥርዓት መፈጸሚያ አገልግሎት ይውላሉ። ንዋየ ቅድሳት የተቀደሱ የክብር ዕቃ በመሆናቸው በሃይማኖት ሥርዓት ከተፈቀደለት ሰው ውጭ አገልግሎት ላይ የማይውሉ ናቸው (፩ኛ ዜና መዋዕል ፳፮፡፳፮)። ለአምልኮታዊ አገልግሎት የሚውሉ ንዋየ ቅድሳት ብዙ ዓይነት ናቸው። ለምሳሌ መንበር፣ ልዩ ልዩ መስቀሎች፣ ጽንሐሕ፣ ጸሐል፣ ዕርፈ መስቀል፣ ጽዋዕ ወዘተ. ይጠቀሳሉ (፩ኛ ዜና መዋዕል ፳፰፡፲፪)። በተለያዩ ምክንያት ወይም ውሳኔ በቤተ መዘክር ሲቀመጡ በገንዘብ ከሚለካ ዋጋ የበለጠ ፋይዳ አላቸው። በስፋት የሚታወቁት ብረት ነክ ማዕድናት፣ ለምሳሌ ወርቅና ብር ወይም የተለያዩ የቤዝ ብረት (base metal) ውሕዶች እንዲሁም ልዩ ልዩ ዕንቁ አእባን/የከበሩ ድንጋዮች (Gemstones) (መራራስ፣ ፳፻፫)፣ በተፈጥሮ የሚገኙት መርግድ (በላይ፣ ፳፻፭፣ ገጽ ፪፻፸፭) ወይም ኦፓል፣ ሩቢ፣ ሳፋየር (sapphire)፣ አልማዝ እና አምሳያ (synthetic and imitations) የሆኑት የኢንዱስትሪ ውጤቶች በስፋት ለንዋየ ቅድሳት ሥራ ጥቅም ላይ ይውላሉ።

በተፈጥሮ ይዘት የሚገኙት ብረት ነክ ወርቅና ብር፣ ፕላቲንየም (platinum) ውድ በመሆናቸው የወርቅ ወይም ብር ቅብ እንዲሁም በስፋት በሚገኙት መዳብ (copper)፣ እብነ አድማስ/እርሳስ (lead)፣ ብረት ወይም ነሐስ (bronze) እየተተኩ ይገኛሉ። የተፈጥሮ ዕንቁ አእባን (gemstones) ማዕድናት በተለይ ደማቅ ኅብረ ቀለም ያላቸውና ውድ የሆኑት ሩቢ፣ ሳፋየር፣ ኢመራልድ፣ አልማዝ የመሳሰሉት እንደ ፈርጥ ወይም ማስጌጫ በመሆን ከወርቅና ብር በተሠሩት ላይ አምሳያ የኢንዱስትሪ ውጤቶችን ይተካሉ። ዛሬ ቅርስ የሆኑት ቀደም ባሉት ጊዜያት የተሠሩት ንዋየ ቅድሳት በአብዛኛው እንደ አሁኑ የኢንዱስትሪ ውጤቶች በተለያዩ ገፊ ምክንያቶች፣ ማለትም አላቂ እና ውሱን የተፈጥሮ ሀብት፣ የምርት እጥረት እና የዋጋ መናር፣ የሰፊ ተደራሽነት ፍላጎት ወይም ገበያ ሳይጥለቀቁ በፊት ብረት ነክ የሆኑትን እና በእንቁ አእባን የተዋቀሩትን ጨምሮ በተፈጥሮ ከሚገኙ የማዕድናት ውጤቶች የተገኙ ናቸው። ይህም

ምክንያት ዋጋቸውን እጅግ ከፍ ያደርገዋል። እነዚህ ንዋየ ቅድሳት ቅርስ ሲሆኑ ደግሞ ለእይታ በሚመች መንገድ በቤተ መዘክር ይቀመጣሉ። በቤተ መዘክር የተቀመጡት የተፈጥሮ ማዕድናት ውጤቶች ወይም ከእንቁ አዕባን/ማዕድናት ለለመሠራታቸው ገጽታቸውን ብቻ በማየት ማወቅ አይቻልም። እየተሻሻሉ የመጡ አሠራሮች አምሳያ የከበሩ ማዕድናት (የኢንዱስትሪ ውጤቶች) ተፈጥሮአዊ ከሆኑት ለመለየት አዳጋች በመሆናቸው ሳይንሳዊ አሠራሮች እና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መጠቀም አስፈላጊ ሆኗል (Tylord, 2016)። በተለይ በእጅ የሚያዙ ተንቀሳቃሽ የሆኑ እና በአነስተኛ ጠረጴዛ ላይ በማድረግ በቅርሱ ላይ ምንም ጉዳት ሳይደርስ የቅርሱን፣ የማዕድናት ይዘት፣ ጥራት፣ መጠን የሚያሳዩን፣ ለምሳሌ ኤክስ አር ኤፍ (X-Ray Florescence [XRF]) (NRCan, 2017; Vittiglio et al., 1999; Fernandes et al., 2013; Vanhoof et al., 2021; Vanhoof et al., 2022) የመሳሰሉት በስፋት ጥቅም ላይ ውለዋል።

ቤተ መዘክሮች በዘመናዊ መልክ ቅርሶችን እና ንዋየ ቅድሳትን፣ የተለያዩ ታሪካዊ እና ሃይማኖታዊ መጻሕፍትን፣ ድርሳናትንና ስንክሳሮችን በአንድ ላይ በማሰናዳት ለጎብኚዎች፣ ለጥናትና ምርምር ባለሙያዎች እንዲሁም ለተለያዩ አገልግሎቶች ለማዋል ለረጅም የአገልግሎት ዘመን የተዘጋጁ መሆን አለባቸው። ነገርንን በአገልግሎት ላይ የነበሩት ንዋየ ቅድሳት እንዲሁም በስጦታ የተበረከቱት፣ ለምሳሌ የእጅ የመባረኪያ መስቀሎች፣ በትሮች፣ ሰዓቶች ወዘተ የሥራት ብዛትና መጠን (በተለይ ከወርቅ እና ከብር የተሠሩት ወይም በብረት ቅብ የተለበጡት) ይዘታቸውን፣ ጥራታቸውንና የተሠሩበትን ቁስ ዓይነት ልማዳዊ በሆነው የወርቅና ብር አንጥረኛ ባለሙያዎች አሠራር፣ ማለትም ከንዋየ ቅድሳቱ ክፍሎች በመፈግፈግ እና አኳራጅ በመጠቀም በተወሰዱ ናሙናዎች በማረጋገጥ ማደራጀት የተለመደ አሠራር ነው።ይህ አሠራር ናሙናው ከተወሰደበት ክፍል ያለውን የወርቅና እና የብር ቅንጣቶች ይዘት እና ጥራት ደረጃ (ካራት) መሠረታዊውን የደረጃ አሰጣጥ ከ፲፬-፳፬ ብቻ በማጠጋጋት ፲፬፣ ፲፮፣ ፲፰፣ ፳፩፣ ፳፪፣ ፳፬ በመጠቀም የተመለከተ ከመሆኑም በላይ ሙሉ በሆነ ቀመር ወይም የትክክለኛነት ወሰን እና የወርቅ ቅንጣቶች መጠን (gold grains) ባለመመልከቱ እንዲሁም በአንድ በኩል ብቻ የተወሰደው ናሙና ልኬት ለሁሉም የቅርሶቹ ክፍል ተጠቃሎ በመታሰብ ምክንያት የንዋየ ቅድሳቱን የወርቅ መጠን፣ ክብደት እና የተአማኒነት ደረጃ ዝቅ ያደርገዋል።

በተጨማሪም በንዋየ ቅድሳቱ ገጽታ እና ውበት (aesthetic beauty) በአንድ ጊዜም ሆነ በሂደት በሚከናወኑ ተደጋጋሚ ፍተሻዎች ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ይመጣል። በዚህ ጽሑፍ ቀደም ሲል በአንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን (ኢ.ኦ.ተ.ቤ) መዘክር በተከናወነ የጥናት ሥራ የተገኘ የዘመናዊ አሠራር ልምድን በተለያዩ

የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥናት መጽሔት ፋ. ፰፣ (ግንቦት ፳፻፲፭) ጥናትና ምርምር ማእከል ማኅበረ ቅዱሳን

ሃይማኖታዊ ወይም በሌሎችም የተለያዩ ቅርሶች በሚገኙባቸው ቤተ መዘክሮች እንዴት ተግባር ላይ እንደሚውል፤ አልፎም በእያንዳንዱ ንዋየ ቅድሳት አሠራር ከዘመናዊ የጌጣጌጥ (jewelry) ኢንዱስትሪ ልምድ ጋር በማጣመር ሃይማኖታዊውን ሥርዓት ሳያፋልስ የምርትና አጠቃቀም ደረጃ ማውጣት ዘለቂታ ባለው መንገድ በቤተ-መዘክር ማደራጀት ትኩረት የሚሰጠው ተግባር እንደሆነ ለማሳየት ነው።

፪. የጥናቱ ዓላማ

በአጠቃላይ በአንድ ቤተ መዘክር ቅርሶችና ሌሎችም ውድ ዕቃዎች በሚቀመጡባቸው ስፍራዎች ስለአለው ሀብት በምሳሌ በሚገለጹት ደረጃ ልክ ባለማወቃችን ጭምር ወደዚህ ሳይንሳዊና ዘመናዊ አሠራር በፍጥነት መግባት አሁን ያለውን የቅርስ አያያዝ ወደ ተሻለ እርከን ስለሚያመጣው ነው። በዚህ መሠረት ጥናቱ የሚከተሉትን ዝርዝር ዓላማዎች ይዞ ተነስቷል፡፡

ሀ/ በስፋት በተለመደው ጥበብ-ዕድ፣ ለምሳሌ፡- የአንጥረኞችን አሠራር በመጠቀም በተደጋጋሚ የሚደረገው የማረጋገጥ ሥራ በንዋየ ቅድሳት ይዘት፣ ገጽታ እና ክብደት ላይ በረጅም ጊዜ ጉዳት የሚያስከትልበትን ነገር ለማሳየት፤

ለ/ ይህ ጥናት እንደ ምሳሌ በኢ.ኤ.ተ.ቤ ያለውን ንዋየ ቅድሳትና ቅርሶችን በሚመለከት በተገኘ ልምድ ለአብነት ቢገለጽም በሀገራችን የሚገኙ ተመሳሳይ ቅርሶችና ዕቃዎች በዚሁ መንገድ ሊመረመሩ የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመላከት፤

ሐ/ የቤተ መዘክር ዐቃብያን ሥርዓት ባለው መንገድ የቅርሶችን እና የንዋየ ቅድሳቱን የመረጃ ቋት (database) እና ሰነድ/አጭር መግለጫ (short profile) ለማስገባትና ለማረካከብ እንዲችሉ ትክክለኛ የጥበቃ አሠራር የሚበጅበትን መንገድ ለመጠቀም፤

መ/ በኢ.ኤ.ተ.ቤ ሥር የሚገኙትን በተለይ ከወርቅና ብር የተሠሩትን እና በተጨማሪም ሌሎች ማዕድናትን ይዘት እና መጠን ለማወቅ የሚጠቅመውን በቀላሉ የሚንቀሳቀስ (በእጅ የሚያዝ) የኤክስ አር ኤፍ (X-ray fluorescence) መሣሪያ በሂደት ሌሎችንም ጭምር በማደራጀት ለቅርሶች ጥበቃ እና ቁጥጥርን ማከናወን የሚቻልበትን ስልት ለማሳየት፤

ሠ/ ቅርሶች ብረት ነክ (ወርቅና ፕላቲኒየም) ከሆኑ ውድ ማዕድናት በተጨማሪ እንደ ፈርጥ ወይም ዋና አካል በመሆን በዕንቁ አእባን ማዕድናት፣ ለምሳሌ፡- አልማዝ፣ ሩቢ፣ መረግድ (አፓል) ወዘተ የተሠሩ መሆናቸው አሁን ባለበት

ደረጃ ደግሞ በሌሎች አምሳያዎች/ለው ሠራሽ ስለመተካታቸው ወይም ከዋናው አካል የተላቀቁ (ለምሳሌ፡- በስርቆት ወይም ለተፈቀደ የምርመራ ሥራ) ስለመሆናቸው እርግጠኛ መሆን ስለማይቻል፤ ይህንንም የሚመጥን ዘመናዊ አሠራር (ቴክኖሎጂ እና ዓቅም) ለመጠቀም፤

፫. በከበሩ ማዕድናትና ዕንቁ አእባን ስለተዘጋጁ ንዋየ ቅድሳት፤ ቅርሶችና የጌጣጌጥ ውጤቶች መግለጫ መሠረታዊ ጉዳዮች

፫.፩ አካላዊና ዕሴትን መሠረት ያደረጉ መግለጫዎች

በጌጣጌጥ ኢንዱስትሪው አካላዊ (physical features and characteristics) መግለጫ ባሕርያት ከቁሶቹ ልዩ ልዩ ባሕርያት በመነሣት፤ ዕሴት (values) ደግሞ አካላዊ መግለጫ ባሕርያት ከሚሰጡት እምቅ ጥቅም (ቁሳዊ፣ መንፈሳዊ፣ ማኅበራዊ ወዘተ) በመመርኮዝ በአጭሩ ይገለጻሉ። በርካታ ንዋየ ቅድሳት፣ እንቁ አእባንና ብረት ነክ ማዕድናት በመሠራታቸው ኢንዱስትሪው የሚገልጽበትን እሳቤ ማለትም አካላዊ መግለጫና ዕሴትን በመውሰድ በአጭሩ መግለጽ ይቻላል። የኢ.ኤ.ተ.ቤ ሃይማኖታዊ ሥርዓት ለንዋየ ቅድሳት ዕሴት አምልኮታዊ አገልግሎትን በማግኘት ሳያፋልስ መግለጽ አለበት። አካላዊ ባሕርያት በጣም ዝርዝርና ሰፊ ስለሆኑ በዚህ ጽሑፍ ለምሳሌ ብቻ የወል ስማቸውን (generic) በመጠቀም ይጠቀሳሉ።

ሀ/ አካላዊ መግለጫ ባሕርያት

አካላዊ መግለጫ ባሕርያት በአብዛኛው ከቁሶቹ ፊዚካላዊ (physical)፣ ኬሚካላዊ (chemical) ውቅረ አቶም (crystallography and crystal structure) ፣ ፔትሮግራፊካል (petrographical) እንዲሁም ጀሞሎጂካል (gemological) ባሕርያት እና የአፈጣጠር ሁኔታ የተያያዙ ናቸው። ለምሳሌ፡- አልማዝ (diamond) በጣም ብርቅ (rare) ነው። እጅግ በጣም ጠንካራ “Mohs hardness” (King, 2024) መስፈርትና ከፍተኛ ደረጃ ያለው ነው። የተለየ ብርሃናማ ብርቅርቅታ (reflection) ይሰጣል። እነዚህ ባሕርያት የሚታዩ፣ የሚዳሰሱ ወይም የማይታዩ እና የማይዳሰሱ ሊሆኑ ይችላሉ።

ለ/ ጠቀሜታው

እያንዳንዱ መግለጫ ባሕርይ ለተጠቃሚው የሚሰጠውን ዕምቅ ጥቅም እና አገልግሎት በአጭርና ግልጽ በሆነ ቋንቋ ያሳያል። አልማዝብርቅ በመሆኑ ለተጠቃሚው ከፍተኛ ዋጋ እና ልዩ ክብር ያጎናጽፋል። በጣም ጠንካራ መሆኑ፣ ለብዙ ጊዜ ውበቱ ሳይለወጥ መቆየቱ፣ በሌሎች ቁሶች በቀላሉ አለመጫሩ እና ማገልገሉ እንዲሁም የሚሰጠው

የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥናት መጽሔት ቍ. ፳፣ (ግንቦት ፳፻፲፭) ጥናትና ምርምር ማእከል ማኅበረ ቅዱሳን

ብርቅርቅታ ደግሞ ልዩ ውበት መስጠቱ በብዙዎች ዘንድ እንዲወደድ እና ተመራጭ መሆኑ ሊገለጽ ይችላል። እነዚህ የማይዳሰሱ ባሕርያት፤ መንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ፤ አእምሮዊ፤ ታሪካዊ፤ ትውፊታዊ እና ማኅበራዊ ዕሴት እና መገለጫ አላቸው። ስለዚህ ማንኛውም የጌጣጌጥ ውጤት በእነዚህ የውበት መገለጫዎች፤ ከክብደቱ ደረጃ እና የተሠራበት ቁስ-አካል (material) ጋር በጥምረት ይገለጻል።

፫.፩ በዕንቁ አእባን- ማዕድናት ስለተዘጋጁ ንዋየ ቅድሳትና ቅርሶች መሠረታዊ ጉዳዮች ትንተና

ለጌጣጌጥ እና ንዋየ ቅድሳት ሥራዎች በብዛት ከምንጠቀምባቸው የከበሩ የብረታብረት ማዕድናት (precious metals) መካከል ወርቅ፣ ፕላቲንየም፣ ብር እና ፓላዲየም ለምሳሌ የሚጠቀሱ ናቸው። በእነዚህም አማካኝነት የተለያዩ ጌጣጌጦች፣ ማጌጫዎች እና ንዋየ ቅድሳት በተናጠል ወይም ከሌሎች ጋር በማዋሐድ እና በማቀናጀት በተለያዩ መንገድ ለመሥራት እና ለማጣመር ይጠቅማሉ። ይህም ከሌሎች የብረት ነክ ማዕድናት ልዩ ያደርጋቸዋል። በተጨማሪ ሌሎች እንደ መዳብ፣ ኒኬል፣ ክሮም ተንግስተን እና ቲታንየም ይጠቀሳሉ። በስፋት የምንጠቀምባቸው የቤዝ ብረታብረቶች (base metals) ለምሳሌ፡- መዳብ (copper)፣ ቆርቆሮ (tin)፣ ዚንክ (zinc)፣ ኒኬል (nickel)፣ እርሳስ (lead) እና ብረት ናቸው።

በአብዛኛው ለጌጣጌጥ እና ንዋየ ቅድሳት ሥራ ላይ የሚውሉት ወርቅ፣ ብር፣ ፕላቲንየም እና የተለያዩ የከበሩ የብረታ ብረት ማዕድናት ሲሆኑ ውበታቸውና ሳቢነታቸው በተናጠል እንዲሁም ከሌላ ብረት ጋር ውሕደት በመፍጠር የተገኘ ነው። ዓለቶች (rocks)፣ ድንጋይ (stone)፣ ዕንቁ አእባን (gemstone) እና ብረታ ብረቶች ላይ ቀለም በመጀመሪያ የምናየው እና በቀላሉ የምንገነዘበው ሲሆን፤ ቀለም ብቸውን ግን መለያ መንገድ መሆን አይችልም። የዚህ ዋና ምክንያት በማዕድኑ ይዘት እንዲሁም ገጽታ ወሳኝነት ያላቸው ዐበይት እና ንዑሳን ማዕድናት በመኖራቸው ነው። ዓበይት ማዕድናት ከውቅር ጋር፣ የንዑሳን ማዕድናት ይዘት ደግሞ ማዕድኑ የሚኖረውን ቀለም ይወስናሉ። ወርቅ ብዙ ጊዜ ብሩህ (ፀሐያማ) ቢጫ ቀለም አለው። ፕላቲንየም እና ብር ነጭ ወይም ብርማ ቀለም አላቸው። ነገርግን ፕላቲንየም ያለው ነጭና ግራጫ ቀለም ከብር የነጭ ቀለም ልዩ ያደርገዋል። ይህ የቀለም ይዘታቸው ልዩ ስለሚያደርጋቸው ከብዙ የከበሩ ማዕድናት እና ዕንቁ አእባን ጋር ውበት እና ጥንካሬ ባለው መንገድ ለማጣመርና ለመጣመር እንዲሁም ለመዋሐድ ያስችላቸዋል። በብርሃን ውስጥ የምናያቸው ቀለማት ለሰው ዓይን ብቻ የሚታዩትን ነው። ሌሎች ቀለማት ዋና ዋናዎቹን በማዋሐድ የምናውቃቸው ሲሆኑ እጅግ ወሰን የሌላቸው ቀለማት ከተዋሐዱ በኋላ የሚገኙ ነገርግን በተሰጣቸው የአኃዝ

ቀመር ብቻ ተገልጸው አንዱን ከአንዱ ለመለየት የሚያስችለንና የምንጠቀምባቸው ናቸው።

ከቀለም ቀጥሎ ብዙ ጊዜ ማዕድናት ላይ የሚሰበው ልዩ ባሕርይ ከላይኛው አካል የሚመነጨው አብረቅራቂነት (ወዝ/ላህይ) luster/metallic or non metallic ተብሎ የሚገለጸው ወይም ለአራፊው የብርሃን ጨረር (incident light) አጸፋዊ ጨረር ነጸብራቅ የሚሰጠውን ነው። በተለይ ደግሞ ማዕድናት፣ ደንጋዮች ሲሰናዱ፣ ሲዋቡ፣ ሲጸዱ እና ሲወለወሉ የአራፊው የብርሃን ጨረር የመልስ ነጸብራቅ መጠን ከፍ ይላል። ለምሳሌ፡ -ብር ብሩህ፣ ጸዕዳ ቀለም ስለአለው ወደ ዓይናችን የሚንጸባረቀው የጨረር ምጣኔ ከ ፲ በመቶ በላይ ነው (Lee, 1879)። የወርቅ ውበታማው ገጽታ ከሌሎች ከከበሩ ማዕድናት ጋር ለሚኖረው ጥምረት ልዩ መሠረት ይሆናል። የከበሩ ብረታ ብረቶች ወርቅን ጨምሮ የዋናውን የማዕድን ይዘት ልኬት በሚመለከት ዓለም አቀፍ ማመላከቻዎች አሉ። በስፋት የወርቅ ይዘት በካራት (karat) ወይም (caratage) የሚለካ ሲሆን የዚህም ትርጉም በሠንጠረዥ 1.0 ተመልክቷል።

ሠንጠረዥ ፩፡ የወርቅ ቅንጣቶች ይዘት መለኪያ ካራት (karat) ወይም ካራቴጅ ትርጉም					
ካራት ጠቅላላ ክብደት 24 ካራት	፲ ካራት (10K)	፲፬ ካራት (14K)	፲፰ ካራት (18K)	፳፬ ካራት (24K)	
1 የወርቅ ቅንጣቶች መጠን በመቶኛ	፵፩. ፯%	፶፰. ፫ %	፸፭ %	፺፬. ፺፬ %	
2 በአኅዝ እያንዳንዱ የወርቅ ቅንጣት በሺኛ (parts per thousand)	፬፻፲፯	፲፭፻፹፫	፯፻፶	፵፻፺፬	
3 በቃል የሚሰጠው ትርጉም የከበሩ ብረታ ብረቶች ቅንጣት መጠን አጠቃላይ ክብደት ከ ፳፬ በማስላት	፲ ቅንጣቶች ወርቅ ፲፬ ቅንጣቶች ቀሪ የከበሩ ብረታ ብረቶች ከአጠቃላይ ክብደት ፳፬	፲፬ ቅንጣቶች ወርቅ ፲ ቅንጣቶች ቀሪ የከበሩ ብረታ ብረቶች ከአጠቃላይ ክብደት ፳፬	፲፰ ቅንጣቶች ወርቅ ፮ ቅንጣቶች ቀሪ የከበሩ ብረታ ብረቶች ከአጠቃላይ ክብደት ፳፬	፳፬ ቅንጣቶች ወርቅ ከአጠቃላይ ክብደት ፳፬ በማስላት	


የወርቅ የተለያዩ ውሕዶች ወይም አሎይ (alloy) የሚፈጥሩ ብረቶች ጥምረትና ቀለም፡ምንጭ፡የአሜሪካ ጀምሎጂካል ኢንስቲትዩት (American Gemological Institute)		
1	፲፬ ካራት ቢጫ ወርቅ	ወርቅ፣ መዳብ፣ ብር እና ዚንክ
2	፲፰ ካራት ቢጫ ወርቅ	ወርቅ፣ መዳብ፣ ብርና ዚንክ
3	አረንጓዴ	ወርቅ፣ መዳብ፣ ብር (የብር መጠን ይጨምራል)
4	ሮዝ (pink)	ወርቅ፣ መዳብ፣ ብር (የመዳብ መጠን ይጨምራል)
5	ነጭ	ወርቅ፣ ኒኬል፣ ወይም ፓላዲየም፣ መዳብ እና ዚንክ

፬. በቤተ መዘክር የተንቀሳቃሽ ኤክስ አር ኤፍ (XRF) ልኬት መረጃ አሰባሰብ ቅደም ተከተልና ወሰን

፬.፩ በመነሻ ደረጃ አስፈላጊ የሳይንቲፊክ መሣሪያዎች አሠራርና ትንተና

ሀ/ ተንቀሳቃሽ በእጅ የሚያዝ የኤክስ አር ኤፍ (XRF) መግለጫው ከሥር የተጠቀሰው ከአስፈላጊ የኤክስ ሬይ መከላከያ ጋሻ ጋር በተለያዩ ቤተ መዘክሮች በማንጓዝ እና ለሥራ እንዲመች በማደራጀት የዝርዝር መረጃ አሰባሰብ ይካሄዳል። የንዋየ ቅድሳቱን ወይም ቅርሶችን ኮድ እና ክብደት በማረጋገጥ በከበሩ ማዕድናት (precious metal) የሚለካበት ሁኔታ አድርጎ የተአማኒነት ደረጃ ልኬትን ለመጨመር ይረዳል። ከፍተኛ የመረጃ ውጤት ማሰናደሪያ ፕሮግራም/ሶፍትዌር ከአቅራቢው ጋር በሚከናወን የግዢ ስምምነት መሠረት የላቀ ዝርዝር ሥራ ለማከናወን የምንጠቀምበት ሲሆን ለቤተ መዘክር የመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎትን አስፈላጊ አይደለም።

ሥዕል ፩፡ የኤክስ አርኬፍ መመርመሪያ የአሠራር ንደፈ ሐሳብ



ከላይ እንደሚታየው (ሥዕል 1) አጠቃላይ የኤክስ-አርኬፍ መመርመሪያ የአሠራር ንደፈ ሐሳብ በማንኛውም ቁስ ወይም ናሙና የኤክስ ሬይ (X-Ray) ጥገኖች ከሚያመነጨው ክፍል (X-Ray tube) በመነሣት እና በናሙናው የላይኛው ክፍል በማረፍ በተለያዩ የአቶም ምሕዋሮች (electron shells: k: L: M) የተሰባጠሩትን ኤሌክትሮኖች (electrons) ወይም በጥገዱ ምክንያት ምሕዋራቸውን የሚለውጡትን በመስፈር በፕሪዮዲክ ሠንጠረዥ (periodic table ይመልከቱ) የሚገኙትን የኤለመንት ዓይነቶች (elements) በተለይም ከማግኒዚየም የአቶሚክ መለያ ቁጥር 12 (Magnesium/Mg) በላይ ብቻ ወደ ዋናው መመርመሪያ (MC analyzer) ከዚያም ወደ ኮምፒውተር ልኬታቸውን በማምጣት የልኬቱ ቀመር ይፈጸማል (Evident Scientific Inc., 2017)::

ለ/ የእያንዳንዱን ንዋይ ቅዱስ/ቅርስ የክብደት መጠን ከፍተኛ ተአማኒነት ባለው፣ ለምሳሌ (Precis digital weighting balance model HT1500) ወይም ተመሳሳይ የልኬት ደረጃ ባለው የክብደት መለኪያ በመጠቀም ማከናወን ይቻላል::በእንደዚህ ዓይነት መሣሪያዎች ክብደታቸው ከመሣሪያው የመለካት ዓቅም በላይ የሆኑትን እና ለመለካት አስቸጋሪ የሆኑትን እና መፈታት የሚችሉትን ንዋዩ ቅድሳት እና ቅርሶች በመለያየት ክብደታቸውን በተናጠል መለካት እና መደመር ይቻላል::

ሐ/ በእያንዳንዱ ንዋይ ቅዱስ ላይ የሚገኙ መረጃዎችን የተሠሩበት ወይም የተገኙበትን ጊዜ ዓይነታቸውንና ሥራታቸውን መመዝገብ፤ እንዲሁም ከከበሩ ብረታ ብረት ማዕድናት ውጭ፣ ለምሳሌ:- ዕንቁ አእባን-ማዕድናት ሰው ሠራሽ/ ኢሚቴሽንና ሲንተቲክ (imitation and synthetic) ወይም የተፈጥሮ መሆናቸውን በማይገለጽ ወይም በጥልቀት በማይተነተን መንገድ ለመጀመሪያ ደረጃ ሥራ ማከናወን ይቻላል (ግርማ፣ ፳፻፲፪):: ኢሚቴሽን የሚፈለገውን የተፈጥሮ ማዕድን በተለይ በቀለም

የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥናት መጽሔት ሔ. ፳፣ (ግንቦት ፳፻፲፭) ጥናትና ምርምር ማእከል ማኅበረ ቅዱሳን

በቅርጽ ማስመሰል ሲሆን ሲንተቲክ ግን የተፈጥሮ ማዕድኑን አብዛኛው ፊዚካል እና ኬሚካላዊ ባሕርያት አቀራርቦ ማዋቀር እና መፈብረክ ነው።

መ/ በተምሳሌታዊ ጥናት ዝርዝር ጉዳዮች፤ ለምሳሌ፡- በትንሽ መጠን የሚገኙ ንዑሳን ማዕድናት (trace elements) በልኬቱ ከመካተታቸው ውጭ ትንተና አልተሠራባቸውም። ቤተ መዘክሮችም ለጊዜው ትኩረት ላይሰጡ ይችላሉ። በአንዳንዶቹ ንዋየ ቅድሳት ላይ የሚታዩት በተፈጥሮና ሰው ሠራሽ በሆነ መንገድ ከማዕድናቱ ልዩ ባሕርያት የሚነሡ አካላዊ ገጽታዎች፤ ለምሳሌ፡- ዝገት (tarnish) እና ሌሎች ጉዳዮች አልተገለጹም። የዕንቁ አእባን ዓይነት፤ መጠን እና ይዘት ሰው ሠራሽና ተፈጥሮአዊ ሁኔታዎች ሰፊ እና ጥልቀት ባለው የልኬት ደረጃዎች እና መሣሪያዎች በመጠቀም መከናወን ስለአለባቸው በዚህ ሥራ አልተገለጹም ወይም አልተተነተኑም።

ሠ/ ዝርዝር ጉዳዮች እና ተጨማሪ የጥናትና ምርምር ሥራዎች በሚመለከት ለምሳሌ፡- የንዋየ ቅድሳቱ አሠራር ዲዛይን (ሥራት)፤ የተሠራበት ክፍለ ዘመን፤ የማዕድናቱ እና የዕንቁ አእባን መነሻ ስፍራ የት መጣሽ (ብሔረ ማዕድናት ወአእባን) (source/origin) ወይም የመጠበት መንገድ እና ታሪክ ሌሎች ተጨማሪ ሳይንሳዊ መሣሪያዎችን የላቀ ትርጉምና ትንተና ስለሚፈልጉ በዚህ ተምሳሌታዊ ልኬት አልተተነተኑም። የተምሳሌታዊ ምርመራ ሥራ ከልማዳዊ የቆጠራና እና ዶክመንቴሽን ሥራ በመጠኑ የዘለለ ነው። በዚህ ደረጃ በቤተ መዘክሮች በንዋየ ቅድሳትም ሆነ በሌሎች ዓይነት ቅርሶች ላይ መከናወኑ ጥልቀት ላለው የጥናትና ምርምር ሥራ መሠረት ይሆናል።


፩. በቅርሶች እና ንዋየ ቅድሳት የተከናወነ ተምሳሌታዊ ልኬት እና ትንተና

ከላይ የተመለከቱትን መሣሪያዎች በእያንዳንዱ ንዋይ ቅዱስ ላይ በተቻለ መጠን የኤክስ ሬይ ጋሻውን (X-ray shield (U)) በመጠቀም ልኬት የተከናወነ ሲሆን በሥዕል 2 እንደ ተመለከተው በንዋይ ቅዱስ/ቅርስ ላይ ለልኬት ሥራ የሚመች ዝርግ አካል ባልተገኘበት ሁኔታ በሥዕል 2 (ለ) እንደ ተመለከተው አለ ጋሻው በኤክስ አር ኤፍ መተኮሻ (X-ray gun) ብቻ በዚህ ጽሑፍ በከፊል እንደቀረበው የልኬት ሥራ ማከናወን ይቻላል።

ሥዕል ፪(ሀ)፡ ከላይ በስተ ግራ የንዋየ ቅድሳት የምርመራ ሂደት (setup) ወደ ኤክስ ሬይ ጋሻ ውስጥ በማስገባት ለሚከናወኑ ልኬቶች፤ በስተቀኝ (ለ)፡ ዝርግ እና የንዋየ ቅዱሱ አካል ወደ ጋሻ መግባት በማይችሉት ላይ በኤክስ ሬይ ገን (X-ray gun) ብቻ በመጠቀም ውጤቱም በ(ሐ) እንደተመለከተው ወደ መረጃ ቋት ይገባል።



ሀ)



ለ)


Nov 21-41	
Gold Coating Possible - Investigate	
Plating Alert: Karat < 7.5	
UserFactorName:EOTC	
EI	%
Pb	0.071
Fe	0.263
W	0.79
Au	3.324
Zn	4.216
Cu	20.32
Ag	71.02

ሐ)




የተገኘውን መረጃ በቀላሉ በሥዕል-፣ እንደተመለከተው በተለመደ የኮምፒውተር ፕሮግራም በማደራጀት የትኞቹ ማዕድናት በብዛት እና በጥራት እንደሚገኙ እና ወቅታዊ በሆነው የዓለም አቀፍ የማዕድናት ገበያ መሠረት ደግሞ ያላቸውን ዋጋ መገመት ይቻላል። በሥዕል 'ለ' ደግሞ ከዐበይት ማዕድናት (major) ውጭ ንዑሳን ማዕድናት (trace) በጥቂት መጠን የሚገኙትን ነገርግን በተለይ በቅርስ የቀለም ዓይነት ወሳኝነት ያላቸውን ማወቅ ያስችላል። ለልኬት ሥራ ላይ የዋለው ኤክስ አር ኤፍ (Olympus–Vanta VMR model) ይመልከቱ።²

² ለዝርዝር መረጃ www.olympus-ims.com ይመልከቱ።

የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥናት መጽሐፍት ቍ. ፳፫ (ግንቦት ፳፻፲፭) ጥናትና ምርምር ማእከል ማኅበረ ቅዱሳን



ሥዕል ፬፡ ንዋየት ቅድሳቱን በተለያዩ ክፍሎች በበመደብ ብዛታቸውን በዓይነታቸው ማየት ይቻላል። ለምሳሌ በዚህሥዕል ሀ) እንደተገለጸው ከፍተኛ ብዛት ያላቸው የእጅ መስቀሎች ናቸው። የንዋየት ቅድሳቱን እና ቅርሶችን በተለያዩ ክፍሎች በመመደብ (የእጅ መስቀል፣ ሰዓት፣ የመጽር መስቀል፣ ዕርፈ መስቀል፣ አይከን፣ ሰንሰለት፣ የበቅሎ ኮርቻ ጌቦች) የተሰሩበትንዎና ዋና የብረት ዓይነቶች ያሳያል። አብዛኛዎቹ ወርቅና ብር በመጠቀም የተሰሩ ናቸው (ሥዕል ለ)።



ሀ)

ለ)

የተደረገላቸው ቅርሶች ዝርዝር ይዘት ዐበይትና ንዑሳን ማዕድናት እንዲሁም በወርቅ ንዋየት ቅድሳትና ቅርሶች ላይ የካራት መጠን ማመላከት ይቻላል። በዚህ መሠረት ለምሳሌ ፴፱ የወርቅ ንዋየት ቅድሳትን ብቻ በመውሰድ ጥቅል የክብደት መጠን ድምር ፴፱.፪፻፵፪ ኪ.ግ ክብደት ያላቸው ሲሆን ዓለም አቀፍ የወርቅ ካውንስል (World Gold Council እ.ኤ.አ 2020) ባስቀመጠው የዓለም አቀፍ የወርቅ ዋጋ ከ፲.፭፻ ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን በማመልከት የሀብት መጠንን ማሳየት ይቻላል። ለእያንዳንዱ ንዋይ ቅዱስ ወይም ቅርስ ያለው የካራት መጠን እንደ ተጠበቀ ሆኖ በዚህ ጥናት አማካኝ የካራት መጠንን፣ ለምሳሌ ፲፮.፭፻ ካራት የተመዘገበ ሲሆን ዝቅተኛ ፲.፵፱ ከፍተኛ ደግሞ ፳፩.፹፪ ካራት ነው። በዚህ መንገድ የተለያዩ ትንተናዎችን ማስቀመጥ ይቻላል። ይህ ትንተና ለተጠቀሱት የወርቅ ንዋየት ቅድሳትና ቅርሶች ሲሆን፤ ቤተ መዘክሩ ንዋየት ቅድሳቱ ካላቸው ሃይማኖታዊ፣ ታሪካዊ ሌሎችም ዕሴቶች ውጭ በአማካይ ያላቸውን

የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥናት መጽሔት ቍ. ፳፣ (ግንቦት ፳፻፲፭) ጥናትና ምርምር ማእከል ማኅበረ ቅዱሳን

የገንዘብ ዋጋ እና የካራት መጠን በግምት በማስቀመጥ ለቤተ መዘክሩ የተሻሻለ አሠራር እና ጥበቃ እንዲደረግለት ለማሳየት ይፈልጋል።

በርካታ ንዋየ ቅድሳት የተሠሩት በልምድ በብዛት ከምናገኘው የብረት ዓይነት ነው። በዚህ ተምሳሌታዊ ጥናት በሥዕል ፬ በማጠቃለል እንደ ተመለከተው ብዙውን ቁጥር የያዙት የእጅ መስቀሎች ሲሆኑ በመቀጠል የመጻር መስቀሎች ናቸው። ይህም የእጅ መስቀል በስፋት በአገልግሎት ላይ ስለሚውል ነው። በተጨማሪ የመስቀል ሥራዎች ላይ በብዛት ጥቅም ላይ የዋለው የብረት ዓይነት ደግሞ የሦስት ብረቶች ቅልቅል ነው። በብረታ ብረቶች የመስቀል አሠራርን ደረጃ (standard) በሚመለከት የቤተ ክርስቲያኗን ሥርዓት ጠብቆ በተለያዩ ደረጃ የቅልቅሉ መጠን እንዴት እንደሆነ መሥራት እና መመሪያ ወይም ደረጃ ማውጣት ያስፈልጋል።ይህንን በሚመለከት የንዋየ ቅድሳት የዕሴት ሰንሰለት ከእያንዳዱ ንዋይ ቅዱስ ወይም የቅርስ ውጤት በመነሣት ወደኋላ የዕሴት ሰንሰለት በመሥራት ነው። ለምሳሌ፡- ዕርፈ መስቀል እንደ አንድ የኢንዱስትሪ ውጤት በማሰብ በአሠራሩ ፍልፍስና እና ይዘት አመራረት (የቁስ ዓይነት መረጣ) እንዲሁም ያለውን መንፈሳዊ አገልግሎት እንደ ጠበቀ ሆኖ እንዴት እንደሚዘጋጅ ማሰብ ያስፈልጋል።


በተጨማሪ ዋና ዋና እና ንዑሳን የኬሚካል ኤለመንቶች ለማጠንከር፤ ለቀለም/ኅብር እና ለውበት የተዋሐዱትን ለምሳሌ፡- ክሮሚይት (Cr)፣ ተንግስተን (W) እና ቲታኒም (Ti) ናቸው። በአብዛኛው በመጠኑም ቢሆን እነዚህ ኤለመንቶች የታዩት ከውጭ በስጦታ የተገኙ አይከኖች፣ የእጅ መስቀሎችና ኒሻኖች ላይ ነው (ሥዕል ፭)። ተንግስተን የመሳሰሉት ኤለመንቶች ከፍተኛ ሙቀትን (ከ3400 ዲግሪ ሴንቲግራድ በላይ) የመቋቋም ልዩ ባሕርይ ስለሌላቸው በተለይ በጌጣጌጥ ሥራዎች የጌጡን ጥንካሬ ለመጨመር በተወሰነ መጠን ይገባሉ። ሌሎችም እንደ ክሮም ያሉት ዝገትን ለመከላከል እና ለውበት ጭምር በጌጣጌጥ ኢንዱስትሪው በስፋት ይሠራባቸዋል፤ አስፈላጊም ናቸው።በአንዳንዶቹ ንዋየ ቅድሳት የተለያዩ በአብዛኛው ሲንተቲክ ወይም ኢሚቴሽን የሚመስሉ ፈርጦች ወይም ዕንቁ አእባን የሚመስሉ ታይተዋል። ለምሳሌ፡- እንደ ኪዩቢክ ዚርኮኒያ (cubic zirconia) ያሉት አልማዝ ለማስመሰል የተፈበረኩ ለረጅም ጊዜ በገበያ ላይ የነበሩ ናቸው። በቅርብ ጊዜ በሞዜናይት (moissanite) እስኪተካ ድረስ የኪዩቢክ ዚርኮኒያ ውጤቶች በፈርጥ እንዲሁም በሀገራችን በብዛት ያልተለመዱ የዲዛይን አሠራሮች ላይ ይታያሉ። በትክክል ግን ተፈጥሮአዊ ዕንቁ አእባን ለምሳሌ፡-ሩቢ ወይም ሳፋየር መሆናቸውን ለማወቅ የሚረጋገጥ ዝርዝርጥናታዊ ሥራዎችን እና የተለዩ ተጨማሪ መሣሪያዎችን እና ክሂሎችን ይጠይቃሉ።

ሥዕል ፩፡ ዋና ዋና ንዑሳን የኬሚካል ኤለመንቶች (ለማጠንከር፣ ለቀለም/ኅብር እና ለውበት) የተዋሐዱት፣ ክሮሚይት (Cr)፣ ተንግስተን (W) ቲታኒየም (Ti)

የቀለል ስም	Code Name	Description /መግለጫ/ ከግ/	weight (g)	Purity in Karats (Gold content)	የግ/ዩኒት (current price/ounce)	የግ (\$ per gram)	Total price in (\$)*45 (Jun 29 2020) (22/10/2022)	Major composition (XRF)									
								Au Conc	Ag Conc	Cu Conc	Pb Conc	Fe Conc	Ni Conc	Zn Conc	Ti Conc	Cr Conc	
78	7/ኤር 28	የግል/የግል/የግል/የግል	148			0	0	0.675	<0.00	3.9	<0.00	28.74	65.8	<0.00	<0.00	<0.00	
79	8/ኤር 25	አይት	152.2			0	0	0.925	93.22	5.26							
80	9/ኤር 26	በጀርባ	23.5			0	0	0	<0.00	100	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	
81	10	የግል/የግል/የግል/የግል				0	0	0	<0.00	100	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	
82		የአይት/የጀርባ				0	0	0.856	93.12	5.54	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	
83	11/ኤር 29	አይት	152.1			0	0	1.762	<0.00	42.5	<0.00	29.57	24.5	<0.00	<0.00	0.02	
84		የአይት/የጀርባ				0	0	0.683	<0.00	27.3	4.044	0.039	30.9	<0.00	<0.00	<0.00	
85	12/ኤር 30		198.3			0	0	2.385	<0.00	2.47	<0.00	6.506	86.5	<0.00	<0.00	<0.00	
86		የአይት/የጀርባ				0	0	0.742	<0.00	57.3	<0.00	24.3	17.4	<0.00	<0.00	<0.00	
87	13/ኤር 31		180.4			0	0	2.125	<0.00	3.61	<0.00	10.66	81.7	<0.00	<0.00	<0.00	
88		የአይት/የጀርባ				0	0	0.911	<0.00	59	<0.00	20.9	18.9	<0.00	<0.00	<0.00	
89	14/ኤር 32		170.5			0	0	0.866	<0.00	3.35	<0.00	10.73	84.1	<0.00	0.107	<0.00	
90		የአይት/የጀርባ				0	0	0.148	<0.00	58.4	<0.00	<0.00	23.1	18.1	<0.00	<0.00	
91	15/ኤር 33		51.9			0	0	0.009	<0.00	<0.00	<0.00	86.7	<0.00	<0.00	<0.00	12.8	
92	16/ኤር 06	የአይት/የጀርባ/የጀርባ/የጀርባ	300.2			0	0	0.254	51.32	24.5	0.085	<0.00	21.1	0.2	<0.00	<0.00	
93		የአይት/የጀርባ				0	0	19.39	75.56	4.87	0.09	<0.00	<0.00	0.1	<0.00	<0.00	
94	02/017	የአይት/የጀርባ	60			0	0	1.774	53.49	40	0.174	<0.00	<0.00	1.08	<0.00	<0.00	
ጠቅላላ																	
95	1/16/9/12	የጀርባ/የጀርባ/የጀርባ/የጀርባ	129.5	17.157	0.71488	1767.2	56.82315	40.6215	5260.48	179698	71.49	4.078	19.5	2.62	<0.00	<0.00	


በሥዕል ፭ እንደሚታየው አብዛኛው በመጠኑም ቢሆን እነዚህ ኤለመንቶች የታዩት ከውጭ በስጦታ የተገኙ አይደሉም፤ የእጅ መስቀሎችና ኒሻኖች ላይ ነው። በዋናነት የተጠቀሙባቸው ማዕድናት ብር (Ag)፣ መዳብ (Cu) እና ኒኬል (Ni) ናቸው።

ሥዕል ፮፡ የተለያዩ የወርቅ ንዋየቅድሳትና ቅርሶች ውስጥ የሚገኘውን የወርቅ ካራት መጠን (አረንጓዴ መስመር)፣ ቅርሱ ያለው የወርቅ መጠን (ቢጫ መስመር)፣ ለቅርሱ ማዘጋጃ የተጨመሩ ሌሎች ብረቶች ለብር ሰማያዊ መስመር፣ እናለመዳብ በቀይ መስመር ተመልክተዋል።



በእያንዳንዱ ቅርስ ያለው የወርቅ መጠን ከቅንጣት መለኪያ (ወይም ጥራት) ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ ለቅርስ LM/09 የተቀላቀለው የመዳብ መጠን ከተጨመረው ብር(silver) በእጅጉ ያነሰ ነው። ስለዚህ ያለው የወርቅ መጠን ከቅርስ LM/7/11 ያነሰ ነው፤ ምክንያቱም የቅርስ(LM/09- የእጅ መስቀል) ወርቁን ለማጠናከርያ ከተጨመሩት አነስተኛ ብር እና መዳብ መጠኖች ውጭ በአብዛኛው በወርቅ ብቻ የተሠራ በመሆኑ ነው። የወርቅ ጥራት ደረጃውም ከ21 ካራት በላይ ነው (ሥዕል ፮ እና ፮)። የተለያዩ የክፍሩ ብረቶች እና ቤዝ ብረቶች ጥምረት የሚፈጥሩት ውሕደት በሠንጠረዥ ፩ ተመልክቷል።

ሥዕል ፮ ፡ የተለያዩ የብር ንዋየ ቅድሳትና ቅርሶች ውስጥ የሚገኘው የብር (ሰማያዊ)፣ መዳብ (ቀይ) እና ወርቅ (ቢጫ)



በሥዕል ፮ እንደሚታየው የተለያዩ የብር ንዋየ ቅድሳትና ቅርሶች ውስጥ የሚገኘውን የብር (ለማያዊ መሥመር) መጠን፤ ለማጠንከር በአብዛኛው አገልግሎት ላይ የዋለው ከሚገኘው በመቶ ያነሰ መዳብ (በቀይ የተመለከተ) ሲሆን፤ የወርቅ (በቢጫ) ከተወሰኑት በስተቀር ከቅብ (plating) የዘለለ አይደለም። ስለ እያንዳንዱ ንዋይ ቅዱስ ተጨማሪ መረጃ በዝርዝር በዚህ ተምሳሌት ከቀረበው ውጭ በልኬት መረጃ ቋት ተመልክቷል።

፮. ማጠቃለያ እና ወደፊት መከናወን ያለባቸው ተግባራት

የምርመራ ሥራው ከልማዳዊ የቆጠራና ምዝገባ ሥራ በመጠኑ የዘለለ በመሆኑ ወደፊት በመሰል ተመሳሳይ የቅርስ አያያዝ፣ አጠባባቂና የተቀናጀ አገልግሎት ጭምር መከናወን ያለባቸውን ዓቢይ ጉዳዮች ለማመላከት ብቻ ተሞክሯል። በዚህም መሠረት የንዋየ ቅድሳት ሥራ ይበልጥ ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማስቻል በኢ.ኢ.ተ.ቤ ደረጃ የአነስተኛና መካከለኛ የንዋየተ ቅድሳት ማምረቻ ኢንዱስትሪን መደገፍና አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ ማድረግ ምርቶች ደረጃቸውን በጠበቀ መጠን እንዲመረቱ በማስቻል ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ ዘመናዊ የንዋየተ ቅድሳት ጥበቃ አሠራርን በጤጣጤ ማዕድናትና በዕንቁ አእባን እንዲሁም ሌሎች የገጽ ድንጋዮችና እና ዓለቶች ከዲዛይን እስከ ግንባታና ምርት የአሠራር እና የአጠቃቀም ደረጃ ማውጣት እጅግ ያስፈልጋል።

በአጭር ጊዜ ለእያንዳንዱ ንዋይ ቅዱስ እና ጥናቱ በተከናወነበትም ሆነ በሌሎች ቤተ መዝክሮች ለሚገኙት ቅርሶች በሙሉ ለእያንዳንዳቸው በፎቶ ግራፍ የተደገፈ ካታሎግ ከሙሉ መግለጫው ጋር (በተለያዩ ቋንቋዎች፣ ለምሳሌ ግእዝ፣ አማርኛ እና እንግሊዘኛ) መሰነድ፤ ከሰው ንክኪ ውጭ በሆነ መንገድ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የመጎብኛ ማስፈንጠሪያ ማዘጋጀት፤ ሳይንሳዊና ዘመናዊ መሣሪያዎችን እየተጠቀሙ የቅርሶቹን የማዕድናት ይዘት መተንተንና ማደራጀት፤ በኤክስ ኦር ኤፍ ተንቃላቃሽ መሣሪያ አጠቃቀም የቤተ ክርስቲያኒቱን ባለሙያዎች ማዘጋጀት የመሳሰሉት ተግባራት የሚከናወንበት ተቋማዊ አሠራር መመሥረት የቤተ ክርስቲያኗን ያልታወቁ ልዩ አበርክቶዎች፣ የአእምሮ ሀብቶችን ጥበቃ ጭምር ሥርዓት ለማስያዝ ጠቃሚ ይሆናል። ለዚህም፤

ሀ/ የእያንዳንዱ የቤተ መዝክር ንብረት በፎቶ ግራፍ የተደገፈ አጭር ታሪክና አገልግሎት፤

ለ/ ቅርሱ የተሠራበትን ማዕድናት ዝርዝር፤ የካራት መጠን፤ የውሐድ ዓይነት፤ ዓበይትና ንዑሳን የኬሚካል ኤለመንቶች፤

ሐ/ ሌሎች የፈርጥ ወይም የዕንቁ አእባን ዓይነቶችን መለየት እና

መ/ በጌጣጌጥ ደረጃዎች አገላለጽ የእያንዳንዱን የቤተ መዝክሩን ንብረት መሰነድ ማለትም አካላዊ መግለጫ ባሕርያት (features/characteristics) እና ዕሴት (value)፤ የዕሴት መግለጫው ሃይማኖታዊ አገልግሎቱ ጨምሮ መደራጀት አለበት።

በአጠቃላይ የአንድን ንዋይ ቅዱስ እና ቅርስ ዋጋ በዚህ አግባብ እና ስሌት ብቻ መገመት ተገቢ ባይሆንም ቅርሶች ካላቸው ቁሳዊ አገልግሎት ውጭ በመንፈሳዊ ዕሴቶች፤ ታሪክ፤ ሥልጣኔ፤ እድገት፤ የኅብረተሰብ መገለጫነታቸው እና የማይዳሰሱ ጥቅሞቻቸው በተጨማሪ ማደራጀትና ተደራሽነታቸውን ማሳደግ፤ የቤተ ክርስቲያኒቱን የቅርስ ጥበቃ እና አሠራር፤ አጠቃቀም መሪ ዕቅድ እና ፍኖተ ካርታ ለሁሉም ጉዳዮች ምላሽ እንዲሰጥ አድርጎ በትኩረት መሥራት ይገባል።

ዋቢ መጻሕፍት

መጽሐፍ ቅዱስ፡ (፲፱፻፹)፡ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር፡

መሪራስ አማን፡ (፳፻፫)፡ ጥበበ ዕንቁ አክባን፡

በላይ መኮንን (ሊቀ ኅሩያን)፡ (፳፻፭)፡ ሕያው ልሳን፡ግእዝ- አማርኛ መዝገበ ቃላት፡

ግርማ ወልደ ትንሣኤ እና በጋይሉ ማሞ፡ (፳፻፲፪)፡ የመንበረ ፓትርያርክ መጻሕፍት ወቤተመዘክር የንዋየቅድሳትና ቅርሶች ማዕድናት ይዘት ትንተና ሪፖርት (ያልታተመ). የማዕድን ሚኒስቴር አዲስ አበባ፡

Evident Scientific. Inc. (2017). The processes of X-ray fluorescence and XRF methodology: The Vanata REFLEX V3.0 hand held XRF analyzer manual.

Fernandes, R., van Os B. J. H. & Huisman, H. D. J. (2013). The use of hand-held XRF for investigating the composition and corrosion of Roman copper-alloyed artifacts. *Heritage Science* (2013), doi: 10.1186/2050-7445-1-302013 1:30.

King, H. M. (2024). Mohs Hardness Scale. A rapid hardness test for field and classroom use. <https://geology.com/minerals/mohs-hardness-scale.shtml>.

Lee, A. H. (1879). On a standard for estimating the amount of light reflected by various substances. *Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences*, 15, 223–229.<https://doi.org/10.2307/25138570>.

NRCan. (2017). Theory, applications and operations of Portable XRF Analyzers Certification and examination Booklet version 4 prepared by Natural Resources Canada. On Gold Karat (Caratage): <https://www.gold.org/about-gold/>

Tylord, R.M. (2016). Using nondestructive X-ray fluorescence spectrometer on stone, cermaics, metals and other materials in museum: Advantage and limitations. *Applied Spectroscopy*. 2016;70(1):42-56. doi:10.1177/0003702815616745

Vanhoof, C., Bacon, J. R., Fittschen, U. E. A., & Vincze, L. (2021). Atomic spectrometry update – a review of advances in X-ray fluorescence spectrometry and its special applications. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 36(9), 1797–1812. <https://doi.org/10.1039/D1JA90033A>

-
- Vanhoof, C., Bacon, J. R., Fittschen, U. E. A., & Vincze, L. (2022). Atomic spectrometry update: Review of advances in X-ray fluorescence spectrometry and its special applications. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 37(9), 1761–1775. <https://doi.org/10.1039/D2JA90035A>.
- Vittiglio G, Janssens K, Vekemans B, Adams F, O A. (1999). A compact small beam XRF Instrument for in situ analysis of objects of historical and/or artistic value. *Spectrochim Acta Part B*, 54:1697–1710.